



信义节能玻璃(芜湖)有限公司
玻璃制品热工及光学质量报告

编号	玻璃制品结构	可见光（%）			太阳能（%）			U值 （W/㎡•k）		遮阳系数 （SC）	得热因子 （SHGC）	光热比 LSG
		透过度	反射率		透过度	反射率	吸收率					
			外表面	内表面				Air	90%Ar			
1	8CH/1.52P/8DG4115-00#4+12Ar+10CH	42	14	15	20	30	49	1.57	1.28	0.28	0.24	1.75

- 1、表中数据由LBNL实验室提供的Windows5.2计算，依据国际标准ISO9050-2013和国内行业标准JGJ/T 151-2008外部条件(国标)
其中太阳光谱范围：300--2500nm；可见光范围：380-780nm
冬季晚上：室外温度-20℃, 室内温度20℃, 风速5.5m/s;
- 2、以上为样板计算值，仅供参考。（以钢化后参数为准）
（可见光透射比/反射依GB/T18915.2-2013允许偏差不超过3%；传热系数允许偏差0.08；遮阳系数允许偏差0.02）
- 3、此热工报告仅供参考，最终解释权归我司所有，实际参数以品管盖章版为准